Termékadatlap

webersan presto 302

Falszárító simítóvakolat, 1mm

Falszárító, hidrofobizált simítóvakolat sómegkötő hatással, régi és új alapvakolatokra, ill. a webersan presto javítóvakolat-rendszer részeként, fehér színben, optimális pórusszerkezettel.

- Fehér színű
- A webersan presto rendszer eleme
- Optimális pórusszerkezettel
- Kiváló páraáteresztő



JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 4-5 kg/m²
Kiadósság: 6-7,5 m²/30 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 9 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 1 mm
- Tapadószilárdság: ≥ 0,08 N/mm²
- Kapilláris vízfelvétel: W0
- Páradiffúziós tényező: ≤ 15
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
SPR302	30 kg/zsák	36 zsák / 1080 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen egyenletesen felérdesített ásványi alapvakolat, közepes és egyenletes nedvszívóképességgel, valamint szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot víz fokozatos hozzáadásával csomómentesre keverjük a megfelelő habarcssűrűség eléréséig. Az alapfelületet telítettségig nedvesítsük elő, majd a simítóvakolatot serpenyővel erősen csapjuk fel a felületre, és kartecsnivel kb. 3 mm-es átlagos rétegvastagságban húzzuk el, majd simítsuk be. A simítószerszám fajtája meghatározza a felület simaságát. Régi vakolatoknál alkalmazzunk előnedvesítést weberKPS primer tapadóemulzióval.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webersan presto 100	Falszárító gúz
webersan presto 200	Falszárító javítóvakolat
weberton silicate	Szilikát homlokzatfesték műemlékekre