

weber.prim 807

Epoxi alapozó



- Mélyalapozó
- Tapadásfokozó
- Vegyszerálló, növényi és állati zsíroknak és olajoknak ellenáll
- Nagyon alacsony kibocsátású



Kétkomponensű, tapadásfokozó epoxigyanta alapozó epoxigyanta mázakhoz, bevonatokhoz, illetve párazáró réteg tapadéesztrichekhez és aljzatkiegyenlítőkhöz. Beltérben felületzáróként is alkalmazható.

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 0,25-0,5 kg/m²/réteg, alapfelülettől függően
Kiadósság: kb. 9-18 m²/9 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Bedolgozási idő: max. 30 perc
- Száradási idő: 2-4 óra
- Teljes kikeményedési idő: kb. 24 óra
- Tapadésszilárdság: B1,5
- Sűrűség: 1,09 kg/dm³
- Tűzvédelmi osztály: E

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
DE263263	9 kg/vödör	30 vödör / 270 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot közvetlen napsütéstől és csapadéktól óvni kell.
- A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve a gyártási időtől számított 2 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás, és szennyeződésmentes, valamint mentes az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. Sima, polírozott vagy festett felületeket előzetesen homokfúvással fel kell érdesíteni. Az alapfelület nyomószilárdsága legyen min. 30 N/mm², felszakító szilárdsága min. 1,5 N/mm², betonfelületek maradék nedvességtartalma max. 5% lehet.

FELDOLGOZÁS

A két komponenst csomómentes, homogén masszává keverjük össze, lassú fordulató keverővel. Keverési idő kb. 2-3 perc. Az alapozó festőhengerrel vagy festőecsettel hordható fel. Erősen nedvszívó aljzaton, illetve párazáró réteggént történő alkalmazás esetén két réteg felvitele szükséges. A második réteg felhordásakor az első réteg még ragadós legyen. (Időjárási viszonyoktól függően ez 2-10 óra száradást jelent az egyes rétegek között.) Amennyiben ezt az időtartamot nem lehet tartani, az első friss rétegbe 0,1-0,5 mm szemcsenagyságú tűziszárított kvarchomokot kell hinteni az érdesség biztosítása érdekében. A második réteg felhordása előtt a felesleges homokot el kell távolítani.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weber.xerm 848

Vízáró burkolólap-ragasztó és -fugázó