

weber.tec 827

Epoxi vízszigetelő bevonat



- Oldószermentes
- Hő- és fagyálló
- Magasan rugalmas
- Repedésáthidaló



FLEXIBILIS



Kétkomponensű, nagy rugalmasságú, epoxigyanta kötésű, oldószermentes vízszigetelő bevonat, vizes helyiségek aljzatához és falazatához, ipari és közüzemi létesítményekhez (konyha, labor stb.), medencékhez, termálvizes és sós vizes fürdőkhöz, erkélyek, teraszok szigetelésére. Közvetlen ragasztással burkolható.

JÓ TUDNI

Anyagigény: 1,5-2,5 kg/m²

Kiadósság: kb. 3,2-5,3 m²/8 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Bedolgozási idő: kb. 20 perc
- Járható: kb. 24 óra után
- Terhelhetőség: kb. 1 hét
- Szakítószilárdság: $\geq 0,5$ N/mm²
- Repedésáthidaló képesség: $\geq 0,75$ mm
- Tűzvédelmi osztály: B2

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

DE263283

Kíszerelés

8 kg/vödör

Raklap mennyiség

45 vödör / 360 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot közvetlen napsütéstől és csapadéktól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen száraz, teherbíró, szennyeződésmentes (por, olaj, zsírtól mentes). A laza felületi részeket és a festéket maradéktalanul el kell távolítani. Kerámia burkolatokat – víz alatti alkalmazásnál – előzetesen fel kell érdesíteni csiszolással. A kellő mértékű tapadást ezeknél a felületeknél próbakenéssel javasolt ellenőrizni. Üveg és üvegmozaik felületek nem alkalmazhatóak alapfelületként. Nedvszívó alapfelületeknél végezzünk alapozást weber.prim 807 epoxigyanta alapozóval. Felérdesített kerámia burkolatokon nem szükséges az alapozás.

FELDOLGOZÁS

A két komponenst csomómentes, homogén masszává keverjük össze, lassú fordulatú keverővel. Keverési idő kb. 2-3 perc. A bevonatszigetelést még ragadós, félszáraz alapozóval kezelt felületre, vagy teljesen kikeményedett alapozott felületre kell felhordani, amire friss állapotában 0,1-0,5 mm szemcseméretű, tűziszárított kvarchomokot hintettünk. A keveréket hegyes fogazatú spatulyával kell felkenni, és közvetlenül ezután glettvassal 2 mm-es egyenletes vastagságban egy művelettel elhúzni. A szigetelés elkészítését követő 5 napon belül szintén weber.tec 827 S-sel történhet a burkolólapok ragasztóágyba történő fektetése. Egyéb burkolatragasztók alkalmazásakor a még friss bevonatszigetelő rétegbe 0,7-1,2 mm szemcseméretű tűziszárított kvarchomokot kell egyenletesen hinteni. A burkolatfektetés ilyenkor legkorábban a szigetelést követő 24 óra múlva történhet.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

