



## weberKPS primer

### Tapadóemulzió

- Kiváló tapadásfokozó
- Nedvszívóképesség-kiegyenlítő
- Alapfelületek szilárdítására



Feldolgozásra kész, folyékony tapadásfokozó és felületszilárdító adalékanyag, ásványi alapfelületek nedvszívóképességének kiegyenlítésére, alapvakolat ill. simítóvakolat felhordása előtt.

### Jó tudni

Anyagigény: 0,25 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: kb. 60 m<sup>2</sup>/15 kg vödör

### Technikai adatok

- Sűrűség: 0,7-0,8 g/cm<sup>3</sup>
- Tapadószilárdság: 2,8-3,5 N/mm<sup>2</sup>
- Tűzvédelmi osztály: F

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

#### Termékkód

H70605

#### Kiszerezés

5 kg/  
vödör

#### Raklap mennyiség

48 vödör / 240 kg

H70615

15 kg/  
vödör

16 vödör / 240 kg



### Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

## Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felkent alapozót a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

## Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. A nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés során gondosan le kell takarni.

## Feldolgozás

Az anyagot felhordás előtt saját vödrében hígítás nélkül, vagy legfeljebb 1:5 arányban vízzel hígítva keverjük át. Az anyagot teddyhengerrel vagy festőecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel, olyan ütemben, hogy a vakolást/simítást még az anyag teljes száradása előtt, tapintásszáraz állapotban kezdhesük meg. Szükség esetén a vakolóhabarcs keverővizeként is lehet alkalmazni a felhígított elegyet. A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

## További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



## Kapcsolódó termékek

weberKPS 141G	Gépi alapvakolat
weberKPS 141K	Kézi alapvakolat
weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 231	Lábazati alapvakolat
weberKPS 201	Médium alapvakolat
weberKPS light	Könnyített alapvakolat
weberKPS terralit	Hőszigetelő alapvakolat