

webercol pro comfort S1

Csökkentett kiporzású csempe- és burkolólap-ragasztó



- Csökkentett kiporzású
- Nagyméretű lapokhoz
- Magas igénybevételű felületekre
- Hosszú nyitott idejű
- Extra flexibilis



Extra flexibilis, csökkentett kiporzású burkolólap-ragasztó magas igénybevételre, bel- és kültérben, padló- és falfűtésre is, cement- és mész-cementkötésű felületekre, megfelelően merevített gipszkarton, illetve CK lapokra, webercol bondprimerrel alapozott gipsz vagy anhidrit aljzatokra, illetve megfelelően szilárd meglévő burkolatokra, nedves helyiségekbe, vízzel terhelt felületekre, folyékony fóliákra és cementkötésű kenhető szigetelésekre; kerámia- és kőporcelán (gres) lapok, elszíneződésre nem hajlamos természetes és műkövek, klinkerlapok ragasztására. Kifejezetten ajánlott felújításokhoz és nagyméretű (1800 cm²-nél nagyobb), alacsony nedvszívóképességű burkolólapok ragasztására. Besorolása: C2TES1

JÓ TUDNI

Anyagigény: 2,1-6,4 kg/m² lapmérettől függően

Kiadósság: 3,9-12 m²/25 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: 0,28 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (7 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 1 mm
- Fazékidő: 2-3 óra
- Pihentetési idő: 4-5 perc
- Nyitott idő: min. 30 perc
- Korrigálhatósági idő: kb. 20 perc
- Kötésidő/fugázhatóság: kb. 24 óra
- Terhelhetőség: kb. 1 hét
- Tűzvédelmi osztály: E

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszérelés	Raklap mennyiség
F613	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A burkolt felületet 24 órán belül nem érheti fagy.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál webercol primer alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre webercol bondprimer tapadóhíd alkalmazása ajánlott.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A keverést érdemes alacsony fordulatszámú fűrőgépre erősített keverőszárral vagy keverőgéppel végezni. A bekevert anyagot kb. 5 perc pihentetés után ismét keverjük át. A bekevert anyagot a ragasztásos technológiának megfelelően fogazott glettvassal hordjuk fel a megtisztított, alapozóval előkezelt felületre. A jobb beágyazódás érdekében (900 cm² lapméret felett) ajánlott a kétoldalas ragasztásos technika alkalmazása: ragasztás előtt a burkolólapot is kenjük meg vékonyan csemperagasztóval. A burkolólapokat enyhén eltolva rakjuk be a ragasztóhabarcs-ágyba. A beállított bordázott ragasztóágy vastagsága a burkolólapon gyakorolt megfelelő nyomás esetén körülbelül a felére csökken, megfelelő mértékű felületi tapadást eredményezve. A megfelelő fugaméret kialakításához használjunk fugakereszteket. Az elkészült burkolat fugázásához használjuk a webercolor comfort flexibilis fugázóanyagot, webercolor SIL szaniter szilikonnal.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webercol primer	Hidegburkolási alapozó
webercol bondprimer	Tapadóhíd
webercolor SIL	Szilikon fugázó
webercolor comfort	Cementes fugázó