



webermur 643

Könnyített gépi gipszvakolat

- Kiváló páraáteresztő, légnedvesség-szabályozó
- Könnyített
- Nagy tapadóképesség
- Egyrétegű, könnyen bedolgozható



Gipsz-mész bázisú, beltéri száraz vakolatkeverék; könnyített gépi gipszvakolat belső falak és mennyezetek simítására.

Jó tudni

Anyagigény: kb. 8 kg/m²/cm
Kiadósság: 3,75 m²/30 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: 0,48 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 14,5 liter/zsák)

Technikai adatok

- Feldolgozhatósági idő: 180 perc
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszereelés	Raklap mennyiség
643G	30 kg/zsák	30 zsák / 900 kg



Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felhordott felületet az erős napsugárzástól és a huzattól óvni kell, 24 órán belül nem érheti fagy.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz, a felületről a szennyeződések, laza részeket távolítsuk el. Erősen nedvszívó, vagy különböző nedvszívó képességű vegyes falazatoknál weberprim balance alapozó használata szükséges. Gyengén nedvszívó felületek esetén alapozás nem szükséges. Nagy betonfelületeken való alkalmazás előtt weberKPS contact betonkontakt alapozóval kell kezelni az alapfelületet.

Feldolgozás

A vakológépet vékony felhordásra állítjuk, a víz hozzáadást szabályozzuk a tökéletes felület érdekében. A gipszvakolat felhordása fentről lefelé irányban történik. A problémás alapfelületet vakolaterősítő hálóval erősítsük meg. A bedolgozást „nedveset a nedvesre” módszerrel végezzük. A teljes száradást megelőzően befejezésként nedves szivaccsal dörzsöljük fel a felületet félnedves állapotban, végül lepkével vagy széles glettvassal simítsuk el. A felület anyagában glettelhető.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

weberprim contact

Betonkontakt

webermur 659

Gipszes simítóvakolat