



## weberprim contact

### Betonkontakt

- Kiváló tapadásfokozó
- Nedvszívóképesség-csökkentő
- Könnyen feldolgozható



Feldolgozásra kész, folyékony tapadásfokozó alapozó, sima (fémzsaluzott) beton és pórusbeton felületekre, valamint gipszkötésű vakolatok alá, vakolás előtti előkészítésre.

### Jó tudni

Anyagigény: 0,2 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: kb. 75 m<sup>2</sup>/15 kg vödör

### Technikai adatok

- Nem illó rész: 70 m/m%
- pH érték: 7,9
- Tapadószilárdság: 1,8 N/mm<sup>2</sup>

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

#### Termékkód

H70815

#### Kiszerezés

15 kg/  
vödör

#### Raklap mennyiség

16 vödör / 240 kg

H70805

5 kg/  
vödör

48 vödör / 240 kg



### Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

### Általános előírások

- +5°C alatti alaphelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felkent alapozót a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

### Az alaphelület előkészítése

Az alaphelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. A nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés során gondosan le kell takarni.

### Feldolgozás

Az anyagot felhordás előtt saját vödrében hígítás nélkül keverjük át. A felhordás teddyhengerrel vagy festőecsettel történik. A vakolást/simítást célszerűen az anyag teljes száradása előtt, tapintásszáraz állapotban kezdjük meg. Ha ez nem lehetséges, az anyag száradása után az anyagban lévő szemcsék miatt a felület érdes marad, így segítve a rá kerülő rétegek tapadását. A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

### További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

