



weberprim fluat

Festékalapozó

- Nedvszívóképesség-kiegyenlítő
- Alapfelület szilárdítására, semlegesítésére



Feldolgozásra kész vegyszeres oldat vakolatok kezelésére, festési alapok előkészítésére.

Jó tudni

Anyagigény: 0,2-0,4 kg/m²

Kiadósság: kb. 35-75 m²/15 kg vödör

Technikai adatok

- Sűrűség: 1-1,1 g/cm³
- Vakolaterősítő hatás: 0,15 -> 0,27 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: F

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

H70305

Kiszerezés

5 kg/
vödör

Raklap mennyiség

48 vödör / 240 kg

H70315

15 kg/
vödör

16 vödör / 240 kg



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felkent alapozót a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. A nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés során gondosan le kell takarni. A vakolatról a laza felületi részeket és málló festékmарadványokat el kell távolítani.

Feldolgozás

Az anyagot felhordás előtt saját vödrében hígítás nélkül keverjük át. Az anyagot teddyhengerrel vagy festőecsettel a teljes felületen egyszer, teljes telítettségig egyenletesen hordjuk fel. Minimum 24 óra várakozás után lehet szilikát- vagy szilikonkötésű felületképzőket alkalmazni. A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

weberton silicon	Szilikon homlokzatfesték
weberton silicate	Szilikát homlokzatfesték műemlékekre
weberton topDRY	Öntisztuló homlokzatfesték
weberKPS 605	Cementes simítóvakolat