



## weberprim mozaik

Lábazati vékonyvakolat-alapozó

- Tapadásfokozó
- Nedvszívóképesség-kiegyenlítő
- Alapfelületek semlegesítésére



Feldolgozásra kész, egykomponensű, folyékony lábazati vékonyvakolat-alapozó, weberpas mozaik lábazati és díszítővakolat felületelőkészítésére, tapadásfokozásra.

### Jó tudni

Anyagigény: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: kb. 5-10 m<sup>2</sup>/1 kg kanna

### Technikai adatok

- Nem illó rész: 70 m/m%
- pH érték: 7,9
- Tapadózilárdság: 1,8 N/mm<sup>2</sup>

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
G704	1kg/kanna	kanna kg



### Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

## Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felkent alapozót a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

## Az alapfelület előkészítése

A simított vagy glettelt ásványi alapfelület, illetve a webertherm hőszigetelő rendszerek üvegszövetes gletttréteg felülete legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződés-mentes. A nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés során gondosan le kell takarni.

## Feldolgozás

Az anyagot felhordás előtt hígítás nélkül keverjük át. Az anyagot teddyhengerrel vagy festőecsettel a teljes felületen egyszer, teljes telítettségig egyenletesen hordjuk fel. Szükség esetén ismételjük meg az eljárást. Kb. 24 óra várakozás után lehet a lábazati vékonyvakolatot felhordani. A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

## További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



## Kapcsolódó termékek

weberpas mozaik

Lábazati és díszítővakolat