

webersan plus 200

Lábazati javítóvakolat



Lábazati szárítóvakolat elsősorban erősen nedves (kapilláris felszívódás miatt vizes) és mechanikai hatásoknak kitett lábazati felületek sávszerű vakolatjavítására, fagyálló, víztaszító és páraáteresztő tulajdonságokkal.

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 14 kg/m²/cm

Kiadósság: kb. 2,2 m²/30 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: 0,21 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 6,3 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 2 mm
- Nyomószilárdság: CSIII
- Tapadószilárdság: $\geq 0,06$ N/mm²
- Kapilláris vízfelvétel: $\geq 0,3$ kg/m²
- Páradiffúziós tényező: ≤ 20
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszereles	Raklap mennyiség
SPL200	30 kg/zsák	36 zsák / 1080 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

- Erősen nedves, szennyezett lábazatokra
- Sőmegkötő, falszáritó hatású
- Kiváló víztaszító
- Fagyálló



AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen 2-3 napos szilárdságú, webersan presto 100 gúzzal 50-100%-ban előfröcskölt, teherbíró, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot víz fokozatos hozzáadásával keverjük csomómentesre. A kevert habarcs sűrűsége akkor jó, ha az éppen megmarad a vakolókanálon. A vakolatot a gúzolt, előnedvesített felületre (kézi vakolásnál kanállal feldobva) kb. 2-3 cm vastagságban egy rétegben kell elkészíteni, majd kartecsnivel, vagy léccel egyszer durván, de egyenletesen elhúzni. Vastagabb felületet két rétegben „nedveset a nedvesre” eljárással kell képezni. Igény esetén a második, kb. 0,5 cm vastagságú réteg saját anyagában besimíthető.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webersan presto 100

Falszárító gúz

webersan presto 300

Falszárító simítóvakolat

weberton silicate

Szilikát homlokzatfesték műemlékekre