



webersan presto 302

Falszárító simítóvakolat, 1mm

- Fehér színű
- A webersan presto rendszer eleme
- Optimális pórusszerkezettel
- Kiváló páraáteresztő



Falszárító, hidrofobizált simítóvakolat sómegkötő hatással, régi és új alapvakolatokra, ill. a webersan presto javítóvakolat-rendszer részeként, fehér színben, optimális pórusszerkezettel.

Jó tudni

Anyagigény: kb. 4-5 kg/m²
Kiadósság: 6-7,5 m²/30 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(kb. 9 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 1 mm
- Tapadószilárdság: $\geq 0,08$ N/mm²
- Kapillaris vízfelvétel: W0
- Páradiffúziós tényező: ≤ 15
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

SPR302

Kiszerelés

30 kg/zsák

Raklap mennyiség

36 zsák / 1080 kg



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatóástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen egyenletesen felérdesített ásványi alapvakolat, közepes és egyenletes nedvszívóképességgel, valamint szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

Feldolgozás

A szárazanyagot víz fokozatos hozzáadásával csomómentesre keverjük a megfelelő habarcssűrűség eléréséig. Az alapfelületet telítettségig nedvesítsük elő, majd a simítóvakolatot serpenyővel erősen csapjuk fel a felületre, és kartecsnivel kb. 3 mm-es átlagos rétegvastagságban húzzuk el, majd simítsuk be. A simítószerszám fajtája meghatározza a felület simaságát. Régi vakolatoknál alkalmazzunk előnedvesítést weberKPS primer tapadóemulzióval.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

webersan presto 100	Falszárító gúz
webersan presto 200	Falszárító javítóvakolat
weberton silicate	Szilikát homlokzatfesték műemlékekre