Техническая спецификация

weberpas NEON

Самоочищающаяся
тонкая штукатурка

Неонизирующее, готовое к применению, самоочищающееся финишное покрытие высшего качества для долговременной защиты зданий, особенно от роста водорослей, по технологии Aqua-Balance®; для систем теплоизоляции, поверхностной отделки фасадов, а также наружных и внутренних стен.

+ Неонизирующая, препятствующая росту водорослей и загрязнению
+ С технологией AquaBalance® (аквабаланс)
+ Высокое качество
+ Отличная паропроницаемость



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Расход материала: примерно 2,6 кг/м$_2$
- Расход по площади: приблизительно 3,3...5,7 м$_2$/ведро 15 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный размер частиц: 1,5 мм
- Прочность сцепления с бетоном ≥ 0,3 МПа
- Прочность сцепления с бетоном после погодных циклов: ≥ 0,3 МПа
- Теплопроводность [λ10, сухая (P=50%)]: 1,1 Вт/мК
- Реакция на огонь: A2-s1 d0

КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название товара	Код	Упаковка	На паллете/в связке
weberpas NEON белая с зеленью	NF00CG	ведро 15 кг	на паллете 330 кг
weberpas NEON Бело-синяя	NF00CB	ведро 15 кг	на паллете 330 кг
weberpas NEON бело-голубая (аква)	NF00CAB	ведро 15 кг	на паллете 330 кг



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Неприменима при температуре субстрата и воздуха ниже +5°C, применение выше +25°C не рекомендуется. Свеженаложенный материал должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей, мороза и атмосферных осадков. Не используйте загрязненный материал! Продукт можно использовать при хранении в оригинальной упаковке, защищенной от мороза и высоких температур, в течение 6 месяцев со дня его изготовления.

Saint-Gobain Hungary Ltd.
Hungary – 2085 Pilisvörösvár, Bécsi st. 07/5 pn. | +36 (26) 567-600
info@hu.weber | fb.com/weberhungary | www.hu.weber | www.neon.weber

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Основание, обезжиренное или оштукатуренное, должно быть твердым, однородным, сухим, прочным, неподвижным, без усадки и грязи. В случае ремонта, удалите с поверхности все свободные, легко удаляемые куски штукатурки, остатки краски и грязь. Нанесите один слой грунтовки Webertherm (G700) на штукатурный слой и дайте ему высохнуть. Слои штукатурки с неравномерной впитывающей способностью предварительно обработайте грунтовкой Weberprim Balance (H707) для усиления штукатурки, затем дайте высохнуть в течение не менее 24 часов. Только после этого нанесите тонкую грунтовку для штукатурки.

РАБОТА

Смешайте содержимое нескольких ведер перед использованием (если возможно), чтобы получить количество, необходимое для всего фасада. Толщина нанесения должна быть в 1...1,5 раза больше размера зерна или размера включённого зерна. Используйте шпатель из нержавеющей стали. Создайте желаемую фактуру сразу после нанесения, используя пластиковый шпатель или полистирольный штукатурный шпатель, втирая кругами или в одном направлении. Растирать можно только влажный материал. Окончательная фактура в основном определяется толщиной нанесенного слоя и методом втирания. ВНИМАНИЕ! В случае тонкой мелкозернистой штукатурки нанесение слишком тонкого слоя может вызвать скатывание зёрен, что приведет к появлению полос. Цветные штукатурные поверхности рядом друг с другом выполнять с задержкой в один день.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ НАЙДЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Отсканируйте QR-код камерой вашего мобильного устройства. На сайте вы найдете дополнительную полезную информацию о продукте. Вы можете скачать декларацию характеристик продукта и его спецификацию безопасности.