



webercol FLEX S1

Extra flexibilis burkolólap-ragasztó XL lapokhoz

- Nagyméretű, XL lapokhoz
- Extra flexibilis
- Magas igénybevételű felületekre
- Hosszú nyitott idejű



Extra flexibilis burkolólap-ragasztó magas igénybevételre. Felhasználható bel- és kültérben, padló- és falfűtésre is, cement- és mészcementkötésű felületekre, gipszkarton és CK lapokra, gipsz vagy anhidrit aljzatokra, meglévő burkolatokra, vízszigetelésekre. Kifejezetten ajánlott nagyméretű (3600 cm²-nél nagyobb), alacsony nedvszívó képességű burkolólapok ragasztására. Besorolása: C2TES1

Jó tudni

- Anyagigény: 2,1-6,4 kg/m² lapmérettől függően
- Kiadósság: 3,9-12 m²/25 kg zsák
- Keverővíz-szükséglet: 0,29 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (7,25 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 1 mm
- Fazékidő: 2-3 óra
- Pihentetési idő: 4-5 perc
- Nyitott idő: min. 30 perc
- Korrigálhatósági idő: kb. 20 perc
- Kötésidő/fugázhatóság: kb. 24 óra
- Terhelhetőség: kb. 1 hét
- Tűzvédelmi osztály: E

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszereelés	Raklap mennyiség
F630	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A burkolt felületet 24 órán belül nem érheti fagy.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál webercol primer alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre webercol bondprimer tapadóhíd alkalmazása ajánlott.

Feldolgozás

A szárazanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A keverést érdemes alacsony fordulatszámú fűrőgépbe erősített keverőszárral vagy keverőgéppel végezni. A bekevert anyagot kb. 5 perc pihentetés után ismét keverjük át. A bekevert anyagot a ragasztásos technológiának megfelelően fogazott glettvassal hordjuk fel a megtisztított, alapozóval előkezelt felületre. A jobb beágyazódás érdekében (900 cm² lapméret felett) ajánlott a kétoldalas ragasztásos technika alkalmazása: ragasztás előtt a burkolólapot is kenjük meg vékonyan csemperagasztóval. A burkolólapokat enyhén eltolva rakjuk be a ragasztóhabarcs-ágyba. A beállított bordázott ragasztóágy vastagsága a burkolólapon gyakorolt megfelelő nyomás esetén körülbelül a felére csökken, megfelelő mértékű felületi tapadást eredményezve. A megfelelő fugaméret kialakításához használjunk fugakereszteket.

Az elkészült burkolat fugázásához használjuk a webercolor comfort flexibilis fugázóanyagot, webercolor SIL szaniter szilikonnal.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

weber.prim 801	Kültéri diszperziós alapozó
webercol bondprimer	Tapadóhíd
webercol primer	Hidegburkolási alapozó
webercolor SIL	Szilikon fugázó
webercolor comfort	Cementes fugázó
webercolor NEON	Cementes fugázó