



Weber Beamix 333UR+

Fugázóhabarcs dísztéglákhoz, klinkertéglákhoz, klinkerlapokhoz és természetes kőburkolatokhoz. A Weber Beamix 333 UR+ fugázó több mint 100 színben kapható

- Kiemelkedő tapadóképesség
- Foltosodással szemben nagymértékben ellenáll



Feldolgozásra kész, por alakú, cementkötésű szárazhabarcs dísztéglák, klinkertéglák, klinkerlapok és természetes kőburkolatok fugázásához.

Jó tudni

- Anyagigény: kb. 6,5-7,5 kg/m², fugaszélességtől, burkolattól és lapmérettől függően
- Kiadósság: kb. 3,3-3,6 m²/25 kg zsák
- Keverővíz-szükséglet: kb. 0,8-0,85 dl víz 1 kg szárazanyaghoz (1,8-2,1 l/25 kg zsák)

Technikai adatok

- Anyagigény kb. 6,5-7,5 kg/m², fugaszélességtől, burkolattól és lapmérettől függően
- Vízigény: kb. 0,8-0,85 dl víz 1 kg szárazanyaghoz (1,8-2,1 l/25 kg zsák)
- Legnagyobb szemcseméret: kb. 2 mm
- Feldolgozási idő: <2 óra

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
KLINKER 333 - 2772	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- Az elkészült falazatot a habarcs teljes kikeményedéséig az erős napsugárzástól, csapadék- és

fagyhatástól óvni kell.

- A fugázott felületet nagy melegben kézi permetezővel ajánlott nedvesíteni.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Előkészítés

A fugázandó falazat legalább 14 napos legyen. Ügyeljünk arra, hogy a falazat hézagai kellő mélységben ki legyenek kaparva (a hézagszélességgel egyenlő de minimum 1 cm mélységben). Távolítsuk el a port és a maradék habarcsot a hézagokból. A kiszáradt falazatokat elő kell nedvesíteni a fugázás előtti napon, ha szükséges, ismételjük meg a fugázás kezdete előtt.

Feldolgozás

Körülbelül 1,8-2,1 liter vízhez folyamatos adagolás mellett keverjük 25 kg szárazanyagot, kézzel vagy fúrógépbe erősített keverőszárral. Keverjük kb. 5 percig. Figyelem, a nem megfelelően összekevert habarcs alacsonyabb minőséghez és színbeli eltérésekhez vezethet. A fugát 0°C fölött használjuk fel, fagymentes aljzaton. Az elkészített habarcsot mintegy két órán át lehet feldolgozni. Töltsük ki a hézagokat teljesen, és simítóval tömörítsük a fugát. A szennyeződések elkerülése érdekében a fugázóhabarcs maradványait csak akkor távolítsuk el, ha már megfelelően megkötött a fuga. Ennek ideje függ a kőburkolat nedvszívó képességétől, és a környezeti hőmérséklettől.

Utókezelés

A fugázatot meleg, szeles, vagy csapadékos időjárás esetén védeni kell a huzat a kiszáradás és a csapóeső ellen. Ehhez az időjárási körülményeknek megfelelően a falazatot takarjuk le műanyagfóliával, vagy rendszeres vízpermettel tartjuk nedvesen. Tartsuk a műanyagfóliát a fal síkjától szabadon, hogy ne következhesen be foltosodás. A friss habarcs hőmérséklete nem süllyedhet 0° C alá. A fugázóhabarcsot a fugázástól számított 24 órán belül nem érheti fagy.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.