Enveo Therm

VÍZÁLLÓSÁG, MELY MINDEN IDŐBEN SZÁRAZON TART

EnveoPutz Premium Aqua

PRÉMIUM VÉKONYVAKOLAT, EGYEDÜLÁLLÓ AQUABALANCE TECHNOLÓGIÁVAL A GYORSABB SZÁRADÁSÉRT, CSÖKKENTVE A HOMLOKZAT FELÜLETÉNEK ALGÁSODÁSÁT ÉS PENÉSZESEDÉSÉT

Hidrofób végső homlokzati vakolat polimer kötőanyagok és adalékanyagok alapján, amely homlokzati felületek díszítésére és védelmére szolgál. A speciális gyártási technológiának köszönhetően kifejlesztették a kapilláris nedvességfelszívódás fizikai folyamatát. Ez a folyamat kiváló felületi nedvességszabályozást biztosít, felgyorsítva a végső réteg száradását. Az eső elállása után a nedvesség gyorsan elpárolog, így kedvezőtlen feltételeket teremtve a penész és az alga túléléséhez.

Termékelőnyök:

- Minden típusú érintkező homlokzathoz használható
- Természetes ellenállás a mikroorganizmusokkal szemben
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Szabályozza a nedvességet és elnyomja az algák és a penész kialakulását

Alkalmazási terület

Az EnveoPutz Premium Aqua egy pasztaszerű befejező vakolat, amely érintkező homlokzatok díszítésére és védelmére szolgál, beleértve az EPS, EPS grafit és kőzetgyapot alapú homlokzatokat. Alkalmas továbbá vakolt és beton felületekre is, megfelelő előkészítéssel. Az Enveo színkártya alapján többféle színárnyalatban is színezhető. Azok a színek, amelyek HBW indexe 30% alatti, csak kis felületeken, például ablakok, ajtók és egyéb nyílások körüli szegélyeken használhatóak.

weber
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

EnveoPutz Premium Aqua

Termékbesorolás

V2-W2-0,3Mpa-λ=0,82W/(m*K)-A2-s1,d0

(EN 15824:2017)

Alkalmazási terület

Az EnveoPutz Premium Aqua egy pasztaszerű befejező vakolat, amely érintkező homlokzatok díszítésére és védelmére szolgál, beleértve az EPS, EPS grafit és kőzetgyapot alapú homlokzatokat. Alkalmas továbbá vakolt és beton felületekre is, megfelelő előkészítéssel. Az Enveo színkártya alapján többféle színárnyalatban is színezhető. Azok a színek, amelyek HBW indexe 30% alatti, csak kis felületeken, például ablakok, ajtók és egyéb nyílások körüli szegélyeken használhatóak.

Felület előkészítése

A termék alkalmazásának felülete legyen tiszta, szilárd, száraz, zsír- és olajmentes, stabil és leváló részek nélküli. A vakolat mész- és cementalapú felületekre alkalmazható, amelyeket előzőleg EnveoGrund alapozóval kezeltek. A cement- és mészvakolatoknak és betonoknak legalább egy hónaposnak kell lenniük, nedvességtartalmuk ≤ 2%. A gyenge tapadású és leváló részeket, valamint a vízben oldódó bevonatokat (felületi mosás során) teljesen el kell távolítani és megfelelő anyaggal javítani. A penésszel és algával szennyezett felületeket forró vízzel kell lemosni és megfelelő oldattal fertőtleníteni.

Termék előkészítése és alkalmazása

1. Legalább 24 órával a homlokzati vakolat felhordása előtt alapozza le az alapot EnveoGrund alapozóval a tapadás javítása, a vízfelvétel szabályozása, a víztaszító képesség javítása és a vakolat nyitott idejének növelése érdekében. Az alapozót ugyanabban a színben kell színezni, mint a homlokzati vakolatot.
2. Használat előtt jól keverje fel az EnveoPutz Premium Aqua-t minden vödör aljáig, majd homogenizálja az anyagot különböző tételekből és/vagy csomagokból egy nagy edényben a szín harmonizálása érdekében. A vakolat kívánt konzisztenciájának beállítása érdekében szükség esetén legfeljebb 250 ml tiszta vizet adjon 25 kg termékhez. További víz és pigment hozzáadása nem megengedett.
3. A homlokzati vakolatot acél simítóval kell felhordani a legnagyobb szemcse vastagságában. A helyesen felhordott vakolatot PVC vagy fém simítóval kell feldolgozni, a felületet enyhén nyomva körkörös vagy egyenes mozdulatokkal, a szerkezet és a kívánt megjelenés függvényében. A vakolat felhordását és feldolgozását folyamatosan kell végezni, hogy a felület egységes legyen. A sikeres kivitelezés érdekében szükséges a munkások számát és az emeletek és felületek számát összehangolni, hogy az anyag illesztései friss a frissen történjenek és a befejezés után láthatatlanok legyenek.
4. A homlokzati rendszert csepegtetőkkel kell biztosítani a teljes védelem érdekében a víz behatolása és a felületen való lefolyás ellen. A terméket nem szabad vízszintes felületeken használni, ahol szennyeződések, víz és hó felhalmozódhat.
5. Az alkalmazás és száradás során a felület és a levegő hőmérséklete 5°C és 30°C között kell legyen. Az anyagot legalább 24 órán át védeni kell a naptól, széltől és esőtől, ezután ellenáll az időjárási hatásoknak. Az ajánlott védelmi módszer az állványhálók felállítása, de ez nem biztos, hogy elegendő, ha az említett hatások erősek. Ha az időjárási körülmények nem felelnek meg a megadottaknak, a munkát le kell állítani és meg kell várni az optimális körülményeket.

*Minden megadott paraméter a szokásos időjárási körülményekre vonatkozik: 20°C hőmérséklet, legfeljebb 65% relatív páratartalom.

A gyártó javasolja, hogy a munkálatok megkezdése előtt végezzenek kisebb, tesztfelületeket, hogy ellenőrizzék, megfelelően előkészítették-e a terméket/felületet és biztosították-e a megfelelő felhasználási és telepítési feltételeket. Ha nem, kérjük, állítsa le a munkát és vegye fel a kapcsolatot a Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o Beograd képviselőjével. A cég nem vállal felelősséget az anyaggal végzett munkákért, valamint az anyag leírásában nem szereplő célokra történő felhasználásért. A munkálatok befejezése után benyújtott panaszokat nem fogadják el.

Eszközök

Keveréshez: elektromos keverő.
Alkalmazáshoz és szintezéshez: spatula, acél és műanyag simító.

Anyagszükséglet

Körülbelül 2,5–3,5 kg/m² a szemcsemérettől és a homlokzat típusától függően.

Tárolás és szállítás

Az EnveoPutz Premium Aqua terméket eredeti, sértetlen csomagolásban, szilárd és funkcionális raklapokon, száraz helyen kell tárolni, közvetlen hó-, eső-, jégeső- és napsugárzás nélkül, fagytól védve, zárt vagy fedett helyen.

A termék nem minősül veszélyesnek a nemzeti és nemzetközi szállítási szabályok értelmében. Szállítás során a terméket védeni kell az időjárási hatásoktól. A terméket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten kell szállítani és tárolni.

Termékbiztonság

A termék nem minősül veszélyesnek. Tartalmaz reakcióelegyet: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Allergiás reakciókat okozhat.

A termék műszaki jellemzői

Termékszín: Az EnveoPutz Premium Aqua fehér színű homlokzati vakolat, amely az Enveo színkártya alapján színezhető.

Csomagolás: műanyag vödör 25 kg, 600 kg raklapon.

Lejárati idő: 12 hónap a vödörre nyomtatott gyártási dátumtól számítva.

Részletes információk a termékről, további dokumentációk és biztonsági adatlapok elérhetők a hivatalos weboldalon: **www.hu.weber**.

Tisztítás

A friss termék maradványai vízzel tisztíthatók az eszközökről és felületekről. A megszilárdult termékeket csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Termékkorlátozások

Az EnveoPutz Premium Aqua homlokzati vakolat nem használható az alábbi helyzetekben:

- Fa- és fémfelületeken
- Több rétegben és a meglévő befejező vakolaton
- Tárolási, szállítási, alkalmazási és száradási hőmérséklet +5°C alatt és 30°C felett
- Szennyeződéseket és nedvességet tartalmazó felületeken
- Vízszintes járó- és tetőfelületeken

Környezet

A fel nem használt terméket és az üres csomagolást nem szabad hulladékkezelési helyeken kívül elhelyezni.

Ártalmatlanítási módszer

A tartalom és a csomagolás ártalmatlanítása a helyi szabályozásoknak megfelelően. A csomagolást és a fel nem használt anyagot külön kell ártalmatlanítani. Ne engedje, hogy a csatornarendszerbe kerüljön. Ne helyezze el a kommunális hulladékkal együtt.

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.
Tel.: 36 80 620 777
info@hu.weber
www.hu.weber

Az itt közölt műszaki információk és ajánlások a termék megfelelő tárolása, használata, szállítása és szabályos körülmények közötti kezelése esetén szerzett ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A vásárlónak, illetve a termék felhasználójának javasoljuk, hogy tesztelje a terméket, hogy az alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Tekintettel arra, hogy nincs befolyásunk a termék használatának és kezelésének körülményeire, nem vállalunk felelősséget a szabálytalan használatból eredő következményekért. A vásárló, illetve a termék felhasználója felelős abban az esetben, ha a terméket az utasításokkal, a rendeltetéssel, a tulajdonságokkal és a termékbiztonságra vonatkozó információkkal ellentétesen, valamint a termék használatára vonatkozóan megadott lejárati idő után tárolják, szállítják, beszerelik és használják. Tapasztalt szakemberekből álló csapatunk tanácsot nyújt termékeink betervezésének és beépítésének fázisaiban. Kérésre a kivitelezési helyszínen termékfelhasználási bemutatót tarthatnak szakértőink. Vegye fel a kapcsolatot műszaki csapatunkkal, és tájékozódjon termékeinkről a www.hu.weber weboldalon. Ez a műszaki adatlap 2025.03.01-től érvényes, és minden korábbi változatot felülír a termékre vonatkozóan.

weber
SAINT-GOBAIN

VÍZÁLLÓSÁG, MELY MINDEN IDŐBEN SZÁRAZON TART

Az **EnveoPutz Premium Aqua** egy algásodásnak és penészesedésnek renkívül ellenálló vékonyvakolat, mely különleges hidrofil hatásának köszönhetően szabályozni tudja a felület nedvességtartalmát. Páraáteresztő és környezetbarát megoldás, biocidok használata nélkül.
www.testisthebest.com

Enveo Therm