

EnveoPutz Premium Silicon

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ,
KÖNNYEN FELHORDHATÓ
SZILIKON VÉKONYVAKOLAT
NAGY RUGALMASSÁGGAL ÉS
VÍZÁLLÓSÁGGAL, KÖNNYEBB
ELLENÁLLÁST BIZTOSÍTVA AZ
IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEKSEL
SZEMBEN

Alkalmazási terület

Az EnveoPutz Premium szilikon az Enveo homlokzati rendszerek része EPS és kőzetgyapot szigeteléssel. A 30%-nál alacsonyabb HBW indexű tónusokat csak kisebb felületeken, például ablakok, ajtók és egyéb nyílások körüli szegélyeken szabad használni.

Termékleírás Az EnveoPutz Premium szilikon egy szilikon befejező vakolat hőszigetelő rendszerekhez, külső és belső falakhoz. Kiváló minőséget ötvöz rugalmassággal, kiváló repedésáthidaló képességgel és magas víztaszító képességgel. Két textúrában (finom szemcsés és durva szemcsés) és számos színárnyalatban kapható az Enveo színskála szerint.

A termék előnyei:

- Rendkívüli rugalmasság és repedésállóság
- Magas víztaszító képesség
- Kiváló páraáteresztő képesség



Termékosztályozás

V2-W2-0,3Mpa- $\lambda=0,78\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ - A2s1-d0

EN 15824:2009

Tűzvédelem: EN13501-1:2019

Felület előkészítése

Az alapnak tisztának, szilárdnak, száraznak, teherbírónak és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Az alkalmazás előtt a mész- vagy cementalapú vakolatokat EnveoGrund alapozóval kell kezelni. A cement-mész vakolatoknak és betonoknak legalább egy hónaposnak kell lenniük, nedvességtartalmuk $< 2\%$. A nem megfelelően stabil bevonatokat és leváló részeket, vízben oldódó bevonatokat (felületi mosás során) teljesen el kell távolítani és megfelelő anyaggal javítani. A penésszel és algával szennyezett felületeket forró vízzel le kell mosni és megfelelő termékekkel fertőtleníteni.

Termék előkészítése és alkalmazása

1. A homlokzati vakolat felhordása előtt legalább 24 órával az alapot alapozó EnveoGrund-dal kell bevonni a tapadás javítása, a vízfelvétel szabályozása, a vízáteresztő képesség javítása és a vakolat nyitott munkavégzési idejének meghosszabbítása érdekében. Az alapozót a homlokzati vakolattal azonos árnyalatban kell színezn.
2. Az EnveoPutz Premium szilikont használat előtt jól össze kell keverni, az egyes vödörök aljáig, majd a különböző tételekből és/vagy csomagokból származó anyagot egy nagy edényben homogenizálni kell a tónus kiegyenlítése érdekében. A vakolat kívánt konzisztenciájának beállítása érdekében szükség esetén legfeljebb 250 ml tiszta vizet adjon 25 kg termékhez. További víz és pigment hozzáadása nem megengedett.
3. A homlokzati vakolatot acél simítóval kell felhordani a legnagyobb szemcseméretnek megfelelő vastagságban. A megfelelően

felvitt vakolatot PVC vagy fém simítóval kell feldolgozni, enyhe nyomással, körkörös vagy egyenes mozdulatokkal, a szerkezettől és a kívánt megjelenéstől függően. A vakolat alkalmazását és feldolgozását folyamatosan kell végezni, hogy a felület egyenletes legyen. A sikeres kivitelezés érdekében szükséges az operátorok számát a szintek és a felület méretéhez igazítani, hogy az anyag illesztései nedves állapotban történjenek, és a befejezés után láthatatlanok legyenek.

4. A homlokzati rendszert szegélyekkel kell biztosítani a víz behatolása és lefolyása elleni teljes védelem érdekében. A terméket nem szabad olyan vízszintes felületeken használni, ahol szennyeződések, víz és hó maradhatnak.
5. Az anyag feldolgozása és száradása során a felület és a levegő hőmérséklete 5°C és 30°C között kell legyen. Az anyagot legalább 24 órán keresztül védeni kell a nap, a szél és az eső hatásától, ezután az időszak után ellenállást ér el az időjárási hatásokkal szemben. Az ajánlott védelmi módszer magában foglalja az állványhálók felállítását, de ez nem biztos, hogy elegendő, ha az említett hatás erős intenzitású. Ha az időjárási körülmények nem felelnek meg az előírásoknak, a munkát le kell állítani és meg kell várni az optimális körülményeket.

Minden megadott paraméter a szokásos időjárási körülményekre vonatkozik: 20°C hőmérséklet, legfeljebb 50% relatív páratartalom. A gyártó javasolja a termék kis, tesztfelületeken történő alkalmazását annak biztosítása érdekében, hogy a termék/felület megfelelően előkészített legyen, és hogy a használatához és telepítéséhez megfelelő feltételek biztosítottak legyenek. Ha nem, kérjük, állítsa le a munkát és vegye fel a kapcsolatot a Saint-Gobain Hungary Kft. képviselőjével. A cég nem vállal felelősséget a megadott anyaggal végzett munkák helytelen kivitelezéséért, valamint az anyag termékleírásban nem szereplő célokra történő felhasználásáért. A munkák befejezése után benyújtott panaszokat nem fogadják el.

Eszközök

Keveréshez: elektromos keverő.

Alkalmazáshoz és szintezéshez: spatula, acél és műanyag simító, spatula.

Anyagszükséglet

Körülbelül 2,5–3,5 kg/m² a szemcsemérettől és a homlokzat típusától függően.

Tárolás és szállítás

Az EnveoPutz Premium szilikont eredeti, sértetlen csomagolásban, szilárd és működőképes raklapokon, száraz helyen kell tárolni, közvetlen hó, eső, jégeső és napfény nélkül, fagytól védve, zárt vagy fedett helyen.

A termék nem veszélyes a szállítás szempontjából az összes nemzeti és nemzetközi szállítási szabályozás értelmében. Szállítás közben a terméket védeni kell az elemekkel szemben. A terméket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten kell szállítani és tárolni.

Termékbiztonság



Figyelem

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:

metil-izotiazolinon

5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke.

Allergiás bőrreakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet

belélegzését. Védőkesztyű használata kötelező. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Szakellátás (lásd a címkén). A tartalom/edény elhelyezése hulladékként valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.

Műszaki jellemzők

Termék színe: Az EnveoPutz Premium szilikon egy fehér homlokzati vakolat, amely az Enveo színekártya szerint színezhető.

Csomagolás: műanyag vödör 25 kg, 600 kg raklapon.

Lejáratási idő: 6 hónap a vödörre nyomtatott gyártási dátumtól számítva

Tisztítás

A friss termék maradványai vízzel tisztíthatók az eszközökről és felületekről. A megkeményedett terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Termék korlátozások

A homlokzati vakolat EnveoPutz Premium szilikon nem használható a következő helyzetekben::

- Fa és fém felületeken
- Több rétegben és a meglévő befejező vakolaton történő alkalmazásra
- Tárolás, szállítás, alkalmazás és szárítás során +5°C alatti és +30°C feletti hőmérsékleten
- Szennyeződések és nedvességet tartalmazó felületeken
- Vízszintes járó- és tetőfelületeken

Környezet

A fel nem használt terméket és az üres csomagolást nem szabad hulladékkezelési helyeken kívül elhelyezni. További információkért lásd a termék biztonsági adatlapját.

Ártalmatlanítási módszer

A tartalom és a csomagolás ártalmatlanítása a helyi szabályozásoknak megfelelően. A csomagolást és a fel nem használt anyagot külön kell ártalmatlanítani. Ne engedje, hogy a csatornarendszerbe kerüljön. Ne dobja együtt a kommunális hulladékkal.



SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5. hrsz.
Tel.: 36 80 620 777
info@hu.weber
www.hu.weber

Az itt közölt műszaki információk és ajánlások a termék megfelelő tárolása, használata, szállítása és szabályos körülmények közötti kezelése esetén szerzett ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A vásárlónak, illetve a termék felhasználójának javasoljuk, hogy tesztelje a terméket, hogy az alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Tekintettel arra, hogy nincs befolyásunk a termék használatának és kezelésének körülményeire, nem vállalunk felelősséget a szabálytalan használatból eredő következményekért. A vásárló, illetve a termék felhasználója felelős abban az esetben, ha a terméket az utasításokkal, a rendeltetéssel, a tulajdonságokkal és a termékbiztonságra vonatkozó információkkal ellentétesen, valamint a termék használatára vonatkozóan megadott lejáratú idő után tárolják, szállítják, beszerelik és használják. Tapasztalt szakemberekből álló csapatunk tanácsot nyújt termékeink betervezésének és beépítésének fázisaiban. Kérésre a kivitelezési helyszínen termékfelhasználási bemutatót tarthatnak szakértőink. Vegye fel a kapcsolatot műszaki csapatunkkal, és tájékozódjon termékeinkről a www.hu.weber weboldalon. Ez a műszaki adatlap 2025.03.01-től érvényes, és minden korábbi változatot felülír a termékre vonatkozóan.



RUGALMASSÁG, MELYEL MINDEN CÉLODAT ELÉRED

Az **EnveoPutz Premium Silicon** egy rendkívül rugalmas vakolat, amely kiváló vízlepergető tulajdonságokkal és kitűnő páraáteresztő képességgel rendelkezik.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

