

EnveoKleber Premium Light

EXTRÉM FLEXIBILIS, FEHÉR
RAGASZTÓHABARCS EPS,
XPS ÉS ÁSVÁNYGYAPOT
HŐSZIGETELŐ LAPOK
RÖGZÍTÉSÉHEZ ÉS
HÁLÓZÁSÁHOZ

Alkalmazási terület

EPS, XPS és ásványgyapot
hőszigetelő lapok ragasztására
és megerősítésére használható.
Az EnveoKleber Premium Light
termék nem használható befejező
réteggént.

Az EnveoKleber Premium Light egy előregyártott, száraz építőipari ragasztó hőszigeteléshez, amely puha töltőanyagokon, fehér cementen és adalékokon alapul, polimerrel gazdagítva, könnyen alkalmazható és feldolgozható. Nagyon rugalmas megoldás, amely szilárd kapcsolatot biztosít a felülettel, és alkalmas természetes vagy mesterséges kővel, klinker lapokkal terhelt homlokzati rendszerekhez. A könnyebb töltőanyagoknak köszönhetően vastagabb rétegben is alkalmazható, és akár 30%-kal csökkentheti a felhasználást.

A termék előnyei:

- Fokozott ellenállás a mechanikai sérülésekkel szemben
- Alkalmas vastagabb rétegek alkalmazására
- Növelt terhelhetőség



Termékbesorolás

CS III Wc1 A2-s1, d0 (EN 998-1:2016)

Felület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. (Nem ajánlott fa- és festett felületekre.). Az öreg festék, vakolat és a tapadást csökkentő anyagok (pl. Oplatol olaj, por, sók és egyéb szennyeződések) maradványait teljesen el kell távolítani. Amennyiben az alap nedvességnek van kitéve, először javítani kell a nedvességet okozó sérülést, vagy szigetelő réteget kell beépíteni. Az olyan felületeket, amelyek 1,5 cm-nél jobban térnek el a függőleges síktól padlószinten, külső cementvakolattal kell kiegyenlíteni. A felület kiegyenlítése ragasztóval nem megengedett - a túl vastag réteg felhordása a ragasztó repedezéséhez, a tapadás csökkenéséhez vezethet, ami repedéseket okozhat a homlokzati felületen és a szigetelőlemezek leválását.

Termékelőkészítés és alkalmazás

1. Öntsön 17 kg ragasztót 6-6,8 liter tiszta vízbe, és keverje össze elektromos keverővel a vödör aljáig, amíg a keverék homogén nem lesz. A keverés után hagyja pihenni az EnveoKleber Premium Light ragasztót 5-10 percig, majd keverje át ismét, és maximum 1 órán belül használja fel.
2. A szigetelőlemezek ragasztása előtt helyezze fel a kezdeti szegélylécet az irány meghatározása érdekében. Ezt követően kezdje el a ragasztást az EnveoKleber Premium Light ragasztóval.
3. A közetgyapot táblák ragasztása előtt végezzen el egy vékony felhordást a táblák azon részein, ahol a ragasztó érintkezni fog a lappal, vagy a lap teljes felületén, impregnálás céljából. A ragasztót a hőszigetelő tábla hátoldalára kell felvinni - csíkokban a tábla szélei mentén és pontokban a közepén.

Ásványgyapot táblák esetében a lap teljes felületére hordjunk fel anyagot.

Az EPS és XPS táblák esetében is alkalmazza a pont-perem módszert. A tábla legalább 40%-át kell lefedni az EnveoKleber Premium Light ragasztóval a ragasztás után, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást. A hőszigetelő táblákat kötéseltolással kell ragasztani, oly módon, hogy a következő sor lapjai legalább 30 cm-rel el legyenek tolva, elkerülve a függőleges illesztések átfedését

Az épület sarkainál váltott soros sarokkialakítást kell alkalmazni (fogas illesztés szabálya - a hőszigetelő táblák keresztirányú elhelyezése). A homlokzati nyílások körüli táblák ragasztásakor ügyeljen arra, hogy a nyílások élei ne essenek egybe a táblák illesztéseivel. A hőszigetelő táblák közötti hézagokat hőszigetelő anyaggal, és nem ragasztóval kell kitölteni, a hőhidak kialakulásának elkerülése érdekében.

4. A sarkokban a táblák feleslegének levágását és a rögzítést legkorábban 48 órával a ragasztás után lehet megkezdeni. A minimális dübelezési mennyiség EPS esetén 5 db/m², közetgyapot esetén pedig 6 db/m² és a dübeleknek fém szöget kell tartalmazniuk. A dübelek rögzítését közvetlenül a ragasztón keresztül kell végezni.
5. A teljes falfelület hálózása előtt minden homlokzati nyílás körül végezzen sarokerősítést. Ehhez ágyazza be a legalább 30 × 50 cm méretű üvegszövet hálódarabokat a frissen felhordott EnveoKleber Premium Light ragasztóba, úgy, hogy a háló száliránya 45°-os szögben álljon a nyílás éleihez képest. Ezt követően helyezze fel a szükséges élvédő profilokat (PVC élvédők, csatlakozó élvédők, záróprofilok stb.). A teljes felület hálózását rozsdamentes acél fogazott glettvassal kell elvégezni, legalább 8 mm-es fogmélységgel. Finoman nyomja be az EnveoTherm hálót a frissen felvitt ragasztóba, ügyelve arra, hogy a háló átfedése legalább 10 cm legyen.

Legalább 24 óra elteltével kezdje el a felület végleges szintbe hozását ragasztóval.

A ragasztó teljes minimális vastagsága EPS lapoknál 4 mm, ásványgyapot lapoknál pedig 5 mm. A hálót úgy kell beágyazni, hogy a ragasztó vastagságának kétharmada a háló és a szigetelőlap között helyezkedjen el.

6. A homlokzati alapozó felhordása a ragasztó teljes száradása után történhet, de legkorábban a ragasztó végső rétegének felhordásától számított 48 óra elteltével.

* A megadott paraméterek normál időjárási viszonyokra vonatkoznak: 20°C hőmérséklet és legfeljebb 65% relatív páratartalom mellett.

7. Az anyagot a felhordás és száradás ideje alatt legalább 48 órán át védeni kell a napsütéstől, szélről és csapadéktól. Az ajánlott védelmi módszer az állványháló felszerelése, azonban erősebb időjárási hatások esetén ez önmagában nem biztosít megfelelő védelmet. A vakolat felhordásakor a levegő és a felület hőmérsékletének 5°C és 30°C között kell lennie. Amennyiben az időjárási körülmények nem felelnek meg az előírásoknak, a munkát fel kell függeszteni, és meg kell várni az optimális feltételeket.

A gyártó javasolja, hogy a kivitelezést kis, próbafelületeken kezdje meg annak érdekében, hogy ellenőrizni tudja a felület megfelelő előkészítését, valamint a beépítési körülmények alkalmasságát.

Amennyiben ezek nem teljesülnek, kérjük, függesse fel a munkát, és vegye fel a kapcsolatot a Saint-Gobain Hungary Kft. képviselőjével. A gyártó nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen beépítéséért vagy nem rendeltetésszerű felhasználásáért. A kivitelezés befejezését követően benyújtott reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Eszközök

Keveréshez: elektromos keverő és kézi keverő.

Alkalmazáshoz: acélsimító, spakli.

Anyagszükséglet

EPS-XPS esetén:

Ragasztáshoz kb. 3,5-5,0 kg/m², a ragasztóréteg vastagságától, az alkalmazás körülményeitől és a hőszigetelő táblák felületétől függően. A megerősítő háló elhelyezéséhez: kb. 3,0-4,0 kg/m², a ragasztóréteg vastagságától és az alkalmazási körülményektől függően.

Ásványgyapot (MW) esetén:

Ragasztáshoz kb. 4,5-6,0 kg/m², a ragasztóréteg vastagságától, az alkalmazás körülményeitől és a hőszigetelő táblák felületétől függően. A megerősítő háló elhelyezéséhez: kb. 3,5-5,0 kg/m², a ragasztóréteg vastagságától és az alkalmazási körülményektől függően.

Tárolás, raktározás és szállítás

Az EnveoKleber Premium Light terméket eredeti, sértetlen csomagolásban, szilárd és funkcionális raklapokon, száraz helyen kell tárolni, közvetlen hó-, eső-, jég- és napsugárzástól, valamint fagytól védett, zárt vagy fedett helyen. A termék nem minősül veszélyes anyagnak a nemzeti és nemzetközi szállítási előírások értelmében. A szállítás során a terméket védeni kell az időjárási hatásoktól. A termék szállítása és tárolása +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten történjen.

Termékbiztonság

Veszélyes összetevők: Portland cement, fehér, 20-50%.



Súlyos szemkárosodást okozhat. Bőrirritációt okoz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Légzőszervi irritációt okozhat. Viseljen védőkesztyűt, védőruhát, védőszemüveget és arcvédőt. **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Óvatosan öblítse vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és ha lehetséges. Folytassa az öblítést. Azonnal hívja a MÉRGEZÉSI KÖZPONTOT vagy forduljon orvoshoz. **BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:** Öblítse le bő vízzel és szappannal. **BELÉLGZÉS ESETÉN:** Vigye a sérültet friss levegőre, és helyezze úgy, hogy könnyebben tudjon lélegezni. Az anyag és a csomagolás ártalmatlanítása a Szerb Köztársaság rendeleteivel összhangban történjen. A termék oldható króm Cr (VI) tartalma a száraz cement össztömegéhez viszonyítva kevesebb, mint 0,0002%.

A termék műszaki jellemzői

Termék színe: EnveoKleber Premium Light fehér ragasztó.

Csomagolás: natron zsák, 17 kg, 816 kg raklapon.

Lejáratí idő: 12 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól.

Részletes információ a termékről, további dokumentáció és biztonsági adatlap elérhető a hivatalos weboldalon: **www.hu.weber**.

Tisztítás

A friss termék maradványai vízzel eltávolíthatók a szerszámokról és a felületekről. A megkeményedett terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Termék korlátozások

Az EnveoKleber Premium Light hőszigetelő ragasztó nem használható az alábbi esetekben:

- Fa és fém felületeken
- Elégtelenül alátámasztott felületeken
- Tárolás, szállítás, alkalmazás és száradás során +5°C alatti és 30°C feletti hőmérsékleten
- Homlokzati rendszerek befejező rétegeként
- Szennyezett és nedves felületeken

Környezetvédelem

A fel nem használt terméket és az üres csomagolást hulladékkezelési helyeken kívül nem szabad ártalmatlanítani. További információért tekintse meg a termék biztonsági adatlapját.

Ártalmatlanítási módszer

Az anyag és a csomagolás ártalmatlanítása a helyi szabályozásoknak megfelelően történjen. A csomagolást és a fel nem használt anyagot külön kell kezelni. Ne engedje, hogy a csatornarendszerbe kerüljön. Ne helyezze el a háztartási hulladékkal együtt.



EnveoKleber Premium Light



SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.

2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.
Tel.: 36 80 620 777
info@hu.weber
www.hu.weber

Az itt közölt műszaki információk és ajánlások a termék megfelelő tárolása, használata, szállítása és szabályos körülmények közötti kezelése esetén szerzett ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A vásárlónak, illetve a termék felhasználójának javasoljuk, hogy tesztelje a terméket, hogy az alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Tekintettel arra, hogy nincs befolyásunk a termék használatának és kezelésének körülményeire, nem vállalunk felelősséget a szabálytalan használatból eredő következményekért. A vásárló, illetve a termék felhasználója felelős abban az esetben, ha a terméket az utasításokkal, a rendeltetéssel, a tulajdonságokkal és a termékbiztonságra vonatkozó információkkal ellentétesen, valamint a termék használatára vonatkozóan megadott lejáratú idő után tárolják, szállítják, beszerelik és használják. Tapasztalt szakemberekből álló csapatunk tanácsot nyújt termékeink betervezésének és beépítésének fázisaiban. Kérésre a kivitelezési helyszínen termékfelhasználási bemutatót tarthatnak szakértőink. Vegye fel a kapcsolatot műszaki csapatunkkal, és tájékozódjon termékeinkről a www.hu.weber weboldalon. Ez a műszaki adatlap 2025.03.01-től érvényes, és minden korábbi változatot felülír a termékre vonatkozóan.



ERŐ, AMI SOHA NEM HAGY CSERBEN

Az **EnveoKleber Premium Light** egy rendkívül tartós, rugalmas, könnyített súlyú fehér színű ragasztó, amely nemcsak kiadós de nagyon egyszerűen bedolgozható.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

