



webermix pórus

Pórusbeton falazóhabarcs

- Pórusbeton falazóelemekhez
- Vékonyágyazatú
- Teherhordó, vázkitöltő és válaszfalak falazására
- Hosszú igazítási idővel



Felhasználásra kész, nagyszilárdságú, vékonyrétegű szárazhabarcs nűtféderes pórusbeton falazóelemek falazására M10 (Hf 100) minőségben. Kiválóan alkalmas teherhordó, vázkitöltő és válaszfalak építésére.

Jó tudni

- Anyagigény: A falazóelem méretétől és a falazat vastagságától függ. Minden esetben a falazóelem-gyártók ajánlásai az irányadók.
- Keverővíz-szükséglet: kb. 0,35 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 8,75 liter/zsák)
- A 2026. 02. 11 előtti gyártási dátumú termékek II. kategóriájú falazóelemekhez használhatók, amelyeknél a megadott szilárdság és a jellemző értékek el nem érésének valószínűsége 5%-nál nagyobb.

Technikai adatok

- Nyomószilárdság: M10
- Hajlító-tapadó szilárdság
 - átlagos értéke (fw): 0,67 N/mm²
 - karakterisztikus értéke (fwk): 0,41 N/mm²
- Páradiffúziós tényező: 5/20
- Hővezetési tényező: 0,45 W/(mK)
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
P804	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alaphőmérsékletű és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- Az elkészült falazatot a habarcs teljes kikeményedéséig az erős napsugárzástól, csapadék- és

fagyhatástól óvni kell.

- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

A falazóelemek legyenek épek, szilárdak és tiszták.

Feldolgozás

A habarcsot víz folyamatos hozzáadásával, a falazóelemnek megfelelő sűrűség eléréséig keverjük. Használhatunk betonkeverőt, kisebb mennyiségek esetén kézi keverőt is. A keverőládában lévő habarcsot felhasználás előtt kézzel keverjük át. A bekevert habarcsot - a hőmérsékleti viszonyoktól függően - 2-3 órán belül használjuk fel. Folyamatos habarcskeverő alkalmazásával lehet fokozni a falazási munka hatékonyságát. A falazóelemeket szükség szerint nedvesítsük elő. A falazás szabályai szerint a falazóhabarcsot egyenletesen, az alkalmazott falazóelemre előírt módon és vastagságban (kb. 3 mm) terítsük el. A falazási sorok közötti szintellenőrzés során az 1 mm-nél nagyobb hibákat csiszoljuk le, mert a vékony habarcsréteg nem enged meg jelentősebb síkbeli eltérést. A függőleges fugákat nem kell kitöltenünk falazóhabarccsal (kivéve a vágott elemek illesztéseinél). Az elkészült falazatot szükség esetén vízpermetezéssel óvjuk a gyors kiszáradástól.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

