



## webercol marmo plus

Fehér, flexibilis burkolólap-ragasztó

- Fehér színű
- Természetes kőburkolatokhoz
- Nagyméretű lapokhoz
- Magas igénybevételű felületekre
- Hosszú nyitott idejű
- Extra flexibilis



Magas igénybevételre tervezett, extra flexibilis fehér burkolólap-ragasztó bel- és kültéri felhasználásra. Alkalmos padló- és falfűtéshez, valamint nedves és vízzel terhelt helyiségekbe. Használható cement- és mész-cement kötésű aljzatokon, gipszkartonon és CK lapokon, alapozott gipsz- és anhidrit aljzatokon, meglévő burkolatokon, valamint kenhető és folyékony szigeteléseken. Ideális kerámia- és greslapok, klinker, üvegmozaik, valamint elszíneződésre nem hajlamos természetes kövek ragasztásához, akár nagyméretű burkolatokig (max. 3600 cm<sup>2</sup>). Besorolás: C2TES1

### Jó tudni

Anyagigény: 2,1-6,4 kg/m<sup>2</sup> lapmérettől függően  
Kiadósság: 3,9-12 m<sup>2</sup>/25 kg zsák  
Keverővíz-szükséglet: 0,28 liter víz 1 kg szárazanyaghoz  
(7 liter/zsák)

### Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 1 mm
- Fazékidő: 2-3 óra
- Pihentetési idő: 4-5 perc
- Nyitott idő: min. 30 perc
- Korrigálhatósági idő: kb. 15 perc
- Kötésidő/fugázhatóság: kb. 24 óra
- Terhelhetőség: kb. 1 hét
- Tűzvédelmi osztály: E

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
F614	25kg/zsák	48 zsák / 1200 kg

### Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

## Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A burkolt felületet 24 órán belül nem érheti fagy.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

## Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál webercol primer alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre webercol bondprimer tapadóhíd alkalmazása ajánlott.

## Feldolgozás

A szárazanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A keverést érdemes alacsony fordulatszámú fűrőgépbe erősített keverőszárral vagy keverőgéppel végezni. A bekevert anyagot kb. 5 perc pihentetés után ismét keverjük át. A bekevert anyagot a ragasztásos technológiának megfelelően fogazott glettvassal hordjuk fel a megtisztított, alapozóval előkezelt felületre. A jobb beágyazódás érdekében (900 cm<sup>2</sup> lapméret felett) ajánlott a kétoldalas ragasztásos technika alkalmazása: ragasztás előtt a burkolólapot is kenjük meg vékonyan csemperagasztóval. A burkolólapokat enyhén eltolva rakjuk be a ragasztóhabarcs-ágyba. A beállított bordázott ragasztóágy vastagsága a burkolólapon gyakorolt megfelelő nyomás esetén körülbelül a felére csökken, megfelelő mértékű felületi tapadást eredményezve. A megfelelő fugaméret kialakításához használjunk fugakereszteket.

Az elkészült burkolat fugázásához használjuk a webercolor comfort flexibilis fugázóanyagot, webercolor SIL szaniter szilikonnal.

## Felelősségi nyilatkozat

A jelen termékismertetőben szereplő információk tájékoztató jellegűek, azokért a Társaság szavatosságot nem vállal. Ezek azonban nem mentesítik a felhasználót a termék beépítése előtt történő előzetes megfelelési vizsgálatok elvégzése alól. A Társaság alkalmazástechnikai útmutatása – legyen az szóbeli vagy írásbeli – szakmai segítséget nyújtanak, azonban nem minősülnek az adott felhasználási célra vonatkozó szerződésben kikötött kötelezettségnek. A Társaság nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, a technológiai fegyelem megsértéséből vagy a felhasználó hiányos szakismeretéből eredő károkért.

## További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



## Kapcsolódó termékek

webercol primer	Hidegburkolási alapozó
webercol bondprimer	Tapadóhíd
webercolor SIL	Szilikon fugázó
webercolor comfort	Cementes fugázó